

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА
X УПРАВА ИНСТИТУТ БЕЗБЕДНОСТИ

..... Број 03-916
15. 06. 2010. год.

Београд

SAVABIEN d.o.o.
Војвођанска бб
11271 Сурчин
Београд

Предмет: ИЗВЕШТАЈ о балистичком испитивању

На основу Вашег дописа број 03-779 од 25.05.2010.године у тунелу за балистичка испитивања института безбедности извршено је потребно балистичко испитивање достављених узорака вишеслојног стакла.

У прилогу вам достављамо Извештај са налазом и мишљењем.

НАЧЕЛНИК
ИНСТИТУТА БЕЗБЕДНОСТИ

Мр Гордан Перовић

Табела бр. 3

**ТЕСТИРАЊЕ ЗАШТИТНИХ
МАТЕРИЈАЛА**

УЗОРАК No.3

Вишеслојно заштитно стакло

ВЕЉ.УЗОРКА : 500x500x32 mm

РАСТОЈАЊЕ: 3m

(од уста цеви)

МАСА УЗОРКА : _____

ТЕМПЕРАТУРА: 16°C

ПРОБА ОТИСКА : _____

(у пластелину)

ВЛАЖНОСТ: 80%

РЕД. БР.	ОРУЖЈЕ	КАЛИБАР	$V_{7,5}$ (m/s)	МАСА ЗРНА (g)	УГАО (°)	ПЛАСТЕЛИН h (mm) D (mm)	ПРОБОЈ
1.	револвер	.44 Магнум	496	11,7g	0		без пробоја
2.	револвер	.44 Магнум	484	11,7g	0		без пробоја
3.	револвер	.44 Магнум	490	11,7g	0		без пробоја
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							

НАПОМЕНА : Резултати испитивања односе се само на испитивани узорак